DEKVLOER · TRADITIONELE ZAND-CEMENTCHAPE

Dekvloermortel

Samenstelling van de dekvloermortel op basis van cement en gewassen rivierzand

250 kg/m³	**1 : 4**	**0–8** mm	**80–85** l/m³
cement	cement : zand (volume)	korrelgrootte zand	aanmaakwater

SAMENSTELLING

Bestanddeel	Specificatie	Dosering	Volume-verhouding
Cement	Cement P 300	250 kg/m³	1/5
Zand	Gewassen rivierzand 60 à 80 % korrel 0 – 3 mm 20 à 40 % korrel 3 – 8 mm	–	4/5
Water	Stadswater of regenwater	80 à 85 l/m³	–

VOLUMEVERHOUDING

De mortel bestaat in volume uit één deel cement op vier delen zand.

Cement 1/5	Zand 4/5

KORRELVERDELING VAN HET ZAND

Gewassen rivierzand met een korrelgrootte tot 8 mm, verdeeld als volgt:

0 – 3 mm (min. 60 %)	0–3 of 3–8 mm	3 – 8 mm (min. 20 %)

Het aandeel 0 – 3 mm bedraagt 60 à 80 %, het aandeel 3 – 8 mm vult aan tot 100 % (20 à 40 %).

CONTACT
Voor advies over uw project of een prijsofferte kunt u Gebroeders Maes BV bereiken op 03 775 60 63.